



Allmänt bruk



Stållina ROPETEX S49

Produktinformation

ROPETEX



ROPETEX S49 är en stållina för allmänna ändamål som hängande skyltar, kontroll- och signalanordningar, men inte för lyft. Den används främst i små diametrar upp till 6 mm. ROPETEX S49 har stålkärna (WSC).

ROPETEX S42 är motsvarande lina med fiberkärna (FC) och är därför mer flexibel.

Konstruktion: 6x7-WSC (7x7)

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, för arbetstemperaturer mellan 100°C and 200°C behöver MBF reduceras med 10%.

Standard: EN 12385-4

Varning: Ej för lyftapplikationer.

Fyllnadsfaktor: 0,55

Art.nr	Lindiameter mm	Trådållfasthet N/mm ²	Ytbehandling	Rope lay.	Min brottkraft kN	Stålarea mm ²	Smörjning	Vikt kg/100m
101100104270040	1	1 960	Galvaniserad	sZ	0,76	0,43	Dry	0,38
101100154270040	1,5	1 960	Galvaniserad	sZ	1,71	0,97	Dry	0,86
101100204270040	2	1 960	Galvaniserad	sZ	3,04	1,73	Dry	1,54
101100254270040	2,5	1 960	Galvaniserad	sZ	4,75	2,7	Dry	2,4
101100304270040	3	1 960	Galvaniserad	sZ	6,84	3,89	Dry	3,46